

# ALL-STATE - FUNDENTES

Fundentes para soldar varillas desnudas con el proceso de soldadura oxigas (BRAZING).



PRODUCTO	Clasificación	Características
ALL-STATE BRAZO FLUX (Antes FLUX 200)	AWS A5.31 Tipo FB3-F	Fundente de polvo blanco para la soldadura de acero, hierro fundido, cobre y latón. Activo desde 760°C a 1100°C.
ALL-STATE S-200 (Antes FLUX 300)	AWS A5.31 Tipo FB 3-A  AMS 3410F Mil-F-4483, Fed OF499D.	Fundente en pasta de soldadura blanco para aceros inoxidables, monel, aleaciones de cobre y aleaciones de plata. Activo desde 590°C a 980°C.
ALL-STATE BRAZALOY No.31 (Antes FLUX 400)	AWS A5.31 Tipo FB1-A  AMS 3412D	Fundente azul en polvo para aluminio extruido y en lamina. Elimina óxidos justo por debajo del punto de fusión del aluminio. Activo desde 565°C a 675°C.

## Presentación

Producto	Envase
ALL-STATE BRAZO FLUX	Frasco 450 gramos.
ALL-STATE S-200	Frasco 226.8 gramos.
ALL-STATE BRAZALOY No.31	Frasco 396.8 gramos.